

SİLİKONLU DIŐ CEPHE BOYASI DIAMOND



Tanım

Silikonlu, yeni nesil, sudan korur, örtücülüğü yüksek, su bazlı, dekoratif son kat dış cephe boyasıdır. UV ışınlarına dayanımlı, kolay uygulanabilir ve **uzun ömürlüdür**.

Kullanım Alanları

Tüm binaların dış cephelerinde tesviyesi yapılmış çimento bazlı sıvalar ve brüt beton, çimento levha ve eski boyalı yüzeylerde kullanılır.

Avantajları

Yüksek örtme gücüne ve aderansa sahiptir. Zor hava koşullarından etkilenmez, kabarmaz, çatlamaz, renkleri solmaz. Alkaliye dayanıklıdır.

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzeyler hacimce %15-20 oranında su ile inceltile "Silikonlu Dış Cephe Astarı" ile tek kat olarak astarlanmalı ve boya uygulamasına geçmeden 12 saat beklenmelidir.

Kullanım Talimatı

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddeler yüzeyden temizlenmelidir. Eski boyalı yüzeyler iyice temizlenmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapılacak ise yüzeyin en az 28 gün kürlenmesi gerekmektedir. Uygulama başlamadan önce "Redcolour Silikonlu Dış Cephe Astarı" ile astarlanmalıdır. "Redcolour Silikonlu Dış Cephe Boyası Diamond" hacimce %10 oranında su ile inceltilecek homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile iki kat halinde uygulanmalıdır. Uygulama yapılan sıcaklık, 20-30°C arasında ise minimum 6 saat, 30-40°C aralığında ise minimum 2 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ve en az 6 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5°C olmalıdır. Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgar ve yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak yüzeyler, uygulama öncesi nemlendirilmelidir. Uygulama aletleri kullanımdan sonra hemen su ile yıkanmalıdır.

Teknik Özellikleri

Görünüm: Beyaz ve Katalog Renkleri

Sarfıyat Miktarı: 2,5-3,5 m²/kg (Tek kat, yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlıdır)

Kuruma Süresi: 2. kat uygulaması için 2 saat, tam kuruma için 24 saat (23°C)

pH: 7-10

Uygulama Sıcaklığı: +5°C -35°C

Uygulama Aletleri: Rulo, Fırça, Pistole

İnceltme Oranı: %10

Tane Boyutu: S1 ($\leq 100 \mu\text{m}$)

Parlaklık: G2 (Yarı mat)

Örtme Gücü: Sınıf 2

Yaş Ovalama Direnci: Sınıf 1

Su Buharı Geçirgenliği: V1

Su Geçirgenliği: W2

Kuru Film Kalınlığı: E2

Çatlak Örtme: A0

Küf Direnci: K2

Ambalaj

3,5 kg, 10 kg ve 20 kg'lık Plastik Kova

Depolama Şartları

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 4 kova konulmalıdır.

Donmaktan koruyunuz.

Güvenlik Kuralları

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.

S29: Kanalizasyona atmayınız.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.